

O Rejuntamento Acrílico Pleno Portobello possui alto desempenho, acabamento ultraliso, textura fina, resistência à formação de fungos, extrema facilidade de aplicação e é bicomponente.



COMPOSIÇÃO

É formulado à base de resinas acrílicas, minerais ativos, cargas minerais, aditivos especiais, biocida e pigmentos inorgânicos.

INDICAÇÕES

Para rejuntar porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos, pedras naturais e pastilhas de porcelana. Pode ser usado em pisos e paredes de ambientes internos e externos em juntas de 1 a 5 mm.

LIMITAÇÃO

NÃO USAR

- Em fachadas, piscinas e saunas;
- Como argamassa de assentamento;
- No preenchimento de juntas de dessolidarização, dilatação, movimentação ou estrutural;
- Em superfícies expostas à alta temperatura, ácidos, bases e solventes químicos;
- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 10°C e acima de 30°C;
- Após 1 hora e 30 minutos da mistura.

RENDIMENTO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)							
Tamanho do Revestimento			Espessura da junta (mm)				
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5
7,5	15,5	9	0,32	0,63	0,95	1,27	1,58
15,5	15,5	9	0,21	0,41	0,62	0,83	1,03
30	60	7	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31
30	90	13,3	0,11	0,21	0,32	0,42	0,53
20	120	9	0,09	0,19	0,28	0,37	0,47
90	90	8	0,03	0,06	0,09	0,13	0,16
45	120	13,3	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36
60	120	9	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20
120	120	7	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10
90	180	7	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10
160	160	7	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08
120	270	7	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07

O consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 12 meses após a data de fabricação constada na embalagem.

IMPORTANTE

Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento. Não realizar o acabamento após o início do tempo de pega, para não comprometer a resistência final do produto. Recomenda-se rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e comprometer o acabamento.

PREPARO DA BASE

Recomenda-se limpar as juntas enquanto a argamassa colante ainda estiver fresca. Este procedimento facilita o rejuntamento.

A profundidade da junta pode danificar o acabamento do produto. Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área para verificar a qualidade do acabamento.

Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassas colantes ainda úmida, pois a água migra para a superfície, gerando perda de aderência e manchas no rejunte.

Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação.


Molhar levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, para facilitar a aplicação e deixar as peças limpas. Em condições extremas (alta temperatura, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a aderência do produto.

PREPARO DO PRODUTO



1. Na embalagem original do produto, misturar manualmente todo o conteúdo da carga mineral mais o conteúdo da resina líquida até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos. Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da massa. NUNCA FRACIONAR O PRODUTO. Usar todos componentes por inteiro.

APLICAÇÃO DO PRODUTO



1. Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica em movimentos contínuos de vai e vem no sentido diagonal (aprox. 45°) das juntas, pressionando a massa nas juntas até que fiquem no nível da borda do revestimento.

2. Em pedras naturais, a aplicação deve ser feita somente nas juntas, de modo a não espalhar o produto sobre a peça.



3. Entre 15 a 30 minutos, com o auxílio de esponja umedecida em água limpa, executar o acabamento com movimentos circulares até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da peça. Trocar constantemente a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa.



4. Após 8 horas da aplicação, limpar somente a superfície do revestimento com pano levemente úmido para remover os resíduos de produto.



5. Liberar a área para tráfego 72 horas após a aplicação do produto.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Umidade da base, técnicas de acabamento, sujeira nas juntas, excesso de água na mistura, desigualdade na secagem e presença de esmalte nas bordas dos revestimentos, prejudicam o acabamento e provocam variação da tonalidade e resistência do produto final.

Este produto contém pigmentos que podem manchar as superfícies. Em revestimentos porosos, com esmalte rústico, ou peças de alta absorção, recomenda-se o uso de rejuntamento de cor semelhante à da peça, para evitar manchas. Em caso de cores contrastantes à da peça, realizar teste prévio em uma pequena área para avaliar o resultado final.

Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto e do revestimento realizar teste prévio ou consultar o fabricante da peça, pois o produto pode riscar a superfície da peça.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Produto endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Portobello são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).